



オイルの品質と粘度

ホーム>モーターオイル・フィリップス66オイル>オイルの品質と粘度

モーターオイル性状表

ガソリンエンジン用					ディーゼルエンジン用		G・Dエンジン兼用	
商品名	シールド チョイス				シールド クラシック	ガードル ECT チタン		T 5 X HD
SAE	0W-20	5W-30	10W-30	10W-40	20W-50	10W-30	15W-40	50
API	SN	SN	SN	SN	SN	CK-4, CJ-4, C I-4 PLUS	CK-4, CJ-4, C I-4 PLUS	CF/S L
規格	ILSAC GF-5 Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C947-A	ILSAC GF-5 Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C946-A	ILSAC GF-5 Chrysler MS-6395	Chrysler MS-6395			JASO DH-2 ACEA E9	
動粘度 40℃	46.0	65.4	65.1	106	155	80.0	119	224
100℃	8.8	10.9	10.4	15.8	19.6	12.0	15.4	20.0
粘度指数	174	158	148	150	145	144	135	103
引火点 (℃)	218	216	229	227	230	226	240	240
流動点 (℃)	-41	-39	-39	-39	-30	-40	-40	-27

ミッション・ギヤ用						バイク用エンジンオイル			
商品名	MP ギヤループ			スーパー ATF	パーサトランス ATF	パワートランフルード	2T ユニミックス 2サイクル モーターオイル	4T セミ シンセティ ック	4T ミネラル
SAE	75W-90	80W-90	85W-140					10W-40	20W-50
API	GL-5, MT-1	GL-5, MT-1	GL-5, MT-1			GL-4	TC	SL	SL
規格	Meritor O76-E MIL-PRF-2105E MAN342 Type M2	Meritor O76-D MIL-PRF-2105E Mack GO-J MAN342 Type M2 SAE J2360	Meritor O76-A MIL-PRF-2105E Mack GO-J MAN342 Type M1 SAE J2360	DEXRON-III H DEXRON-III MERCON	MERCON-V ALLISON C-4 JASO 1A		NMMA TC-W3, TC-W11, TC-W JASO FB	JASO MA	JASO MA
動粘度 40℃	101	138	334	32.1	34.0	61.0	30.9	107	176
100℃	15.0	14.5	25.0	7.0	7.6	9.4	5.6	15.3	19.1
粘度指数	156	104	97	188	202	135		150	123
引火点 (℃)	190	220	225	212	196	210	102	234	255
流動点 (℃)	-45	-30	-12	<-40	<-45	-43	-38	-46	-39